

1K Candy-Effektlack

(echte Candy-Lasuren)

Farbtöne: Deep Candy Red (DCR) – Big Candy Blue (BCB) – Candy Lizard Green (CLG) – Real Candy Gold (RCG) – Orange-Copper Candy (OCC)

Lösemittelhaltiger Acryl Spezial-Effektlack – VOC < 672g./l.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Untergrundbeschaffenheit: sauber, trocken, rost- und fettfrei

Vorlack: 1K Acryl-Basislack z.B. UC Silver fine/large

Vor Verarbeitung Farbton gut aufrühren, filtern und prüfen (Probeblech spritzen !).

Vor Frost schützen ! Das Material kann ca. 1 Jahr kühl und trocken gelagert werden. (Gelegentlich schütteln).

Auftragsverfahren:

Spritzen

Spritzdruck: 3 - 5 bar

Spritzdüse: 1,2 - 1,6 mm

Spritzviskosität: 20 - 25 s 4 mm DIN

Spritzgänge: 2 - 4 (ca. 2 - 5 Min. Zwischenablüßzeit)

Verdünnung: Für einen intensiven Effekt die Lasur pur verarbeiten.

Bei Bedarf individuell mit unserer 1K Multi-Effektverdünnung einstellen.

Trockenzeit: 10 - 20 Min. Endablüßzeit

Trockenfilmstärke: 15 - 25 µm

Als Finish 2K Acryl Brillant-Klarlack oder 2K VOC HS Klarlack Spezial S verwenden.

Bei Bedarf UV-Blocker einsetzen.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

VbF: A II Gefahrstoffverordnung: entzündlich; N

Dieses Merkblatt dient der Information!

Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung und Vertrieb unserer Produkte.

Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Cosmic-Color Mathildenstr. 1 D-44388 Dortmund Tel.: +49(0)231-3346316

Internet: www.cosmic-color.de Email: info@cosmic-color.de